

Descrição:

Revestimento Cerâmico Ultra Hidrofóbico

Revestimento com tecnologia Si-NH - para resultados de revestimento altamente duráveis, repelentes à água e elásticos. É um produto profissional para quem procura uma solução nanotecnológica com duração* de aproximadamente 48 a 56 meses (75.000 km ou até 60 lavagens-lavagens). Além disso, sua resistência ao longo do tempo pode ser estendida com SiNH Base Coat até 9-11 anos. Com vista a monitorizar as alterações do brilho do revestimento e a sua repelência à água quando submetido a uma pré-lavagem de álcalis e pó de quartzo, em ciclos de lavagem manual e automático (ISO 20566: 2013), foram realizados vários testes de durabilidade certificados em laboratórios externos. Os resultados obtidos nas superfícies tratadas com nossos revestimentos foram impressionantes.

Instruções de uso:

Recomenda-se:

- Aplicar preferencialmente o produto em ambiente com temperatura controlada (de +5°C a 25°C), que esteja livre de contaminação, com umidade controlada e devidamente iluminado;
- Substitua frequentemente o Micron Suede.
- Use o Micron 2F desta forma: a parte de pelo baixo para remover 80-90% do produto e a parte de pelo longo para finalizar.
- Troque o Micron 2F com frequência - a cada 2 painéis, em média.
- Não trate a superfície com panos sujos ou gastos.
- Para máxima eficiência, use apenas produtos de manutenção Innovacar.

Passo 1 - Preparação do carro (este passo deve ser realizado caso não tenha sido feito anteriormente):

1. Pré-lavagem com SP1 Prewash ou produtos similares.
2. Lavar com S2 Foamy para limpar a superfície.
3. Descontaminar quimicamente a superfície do alcatrão usando D3 Tar; de resíduos ferrosos com Ferro D1 e de calcário com Escala DS.
4. Em seguida, descontamine mecanicamente a superfície com Clay Bar (ou Clay Mitt), usando DL Lube.
5. Se necessário, polir o carro para remover eventuais defeitos e obter uma superfície perfeitamente lisa.
6. Remova quaisquer vestígios de óleo residual e composto com D2 Check.
7. Inspeccione visualmente o carro para certificar-se de que está perfeitamente descontaminado, limpo e, portanto, pronto para a aplicação do revestimento cerâmico.

Passo 2 - Aplicação do revestimento cerâmico:

1. Agite o Top Coat SiNH.
2. Aplique algumas gotas de SiNH Top Coat no Micron Suede, enrolado ao redor do Foam App Block.
3. Aplicar o produto pelo método Criss-Cross (no mínimo 3 vezes), tratando um painel de cada vez (aproximadamente 50x50 cm).
4. Deixar polimerizar por pelo menos 30 segundos (em temperatura ambiente alta) e no máximo 2 minutos (em temperatura ambiente baixa), antes de remover qualquer excesso de produto, se necessário alisando com um Micron Buffing Wipe.
5. Caso o excesso de produto não seja removido adequadamente da superfície em 10 minutos, o produto pode ser reaplicado, certificando-se de uniformizá-lo.

Passo 3 - Reticulação da barreira de proteção:

1. Após 4 horas, aplique a última demão de SC0 Hydro Sealant. Esta é a camada protetora final que se destina a preservar a superfície durante todo o período de cura;
2. Aguarde 3-4 horas antes de deixar o veículo ao ar livre e 7 dias antes de deixá-lo na neve/chuva ou lavá-lo novamente, conforme recomendado no programa de manutenção Innovacar.

Cobertura:30 ml/veículo.

Precauções:Utilizar no prazo de 6 meses após a abertura, certificando-se de fechar cuidadosamente o frasco após o uso e de guardar o produto em local seco, ao abrigo da luz e do calor, a uma temperatura de 5 a 25°C. Consulte sempre a MSDS e as precauções e instruções fornecidas no rótulo. Para obter o máximo de desempenho e durabilidade, certifique-se de seguir sempre os passos do Sistema Cíclico Innovacar;

* Os ciclos de lavagem indicados são o resultado de testes realizados por dois laboratórios externos independentes. O primeiro teste foi realizado para verificar se o ângulo de contato havia mudado em relação à condição inicial, com ciclos de lavagem utilizando SP1 Pré-lavagem; o segundo teste foi realizado para verificar se o revestimento persistiu após os ciclos de lavagem automáticos, com a utilização de um produto químico e pó de quartzo em conformidade com a norma ISO 20566:2013.

Avisos:

Não permita o contato com a água.

Características técnicas:

Aparência e cor: líquido incolor

Odor: característico

pH: Não aplicável

Ponto de inflamação: 41°C

Densidade relativa: 0,84 g/cm³ ± 0,005

Solubilidade em água: insolúvel

Solubilidade em óleo: insolúvel

Contém entre outros ingredientes :-

Armazenar:

Fechado e armazenado à temperatura ambiente, longe da luz solar direta.

Embalagem:

EMBALAGEM

GARRAFA 30 ml

CAIXA

-

CÓDIGO DO ITEM

700406 (Profissional)

FRA-BER srl

Gerente de Laboratório

Documento assinado em original na sede. Os dados contidos são resultado de pesquisas tecnológicas em nosso laboratório e são fornecidos apenas para fins informativos. Excluimos qualquer responsabilidade decorrente de uma escolha errada do produto e da falta das precauções necessárias, que devem ser sempre verificadas pelo utilizador.

FRA-BER s.r.l

Via M. Merisi 40-46
24051, Antegnate (BG) Italy

T +39 0363 905287
F +39 0363 905290

info@innovadetailing.it
C.F. / P.IVA 03351820166



www.innovacar.it