

Descrição :**Revestimento Cerâmico Hidrofóbico de Um Passo**

Revestimento com a mais recente tecnologia Si-NH, para quem procura um único produto e uma única aplicação. O SiNH Hybrid pode ser aplicado em uma única camada, garantindo o equilíbrio correto entre proteção inorgânica e desempenho hidrofóbico. Sua proteção nanotecnológica pode durar* entre aproximadamente 48 e 56 meses (75.000 km ou até 72 lavagens).

Os testes de durabilidade certificados foram realizados em laboratórios externos com o objetivo de monitorar a variação do brilho e a hidrofobicidade do revestimento quando submetido a pré-lavagem alcalina e pó de quartzo, em ciclos de lavagem manual e automático (ISO 20566: 2013). Os resultados obtidos nas superfícies tratadas com nossos revestimentos foram surpreendentes.

Como usar:

É aconselhável:

- Aplicar o produto preferencialmente em ambiente com temperatura controlada entre +5°C e 25°C e livre de contaminação, com umidade controlada, bem iluminado.
- Substitua o Micron Suede com frequência.
- Use Micron 2F: a mecha curta para retirar 80-90% do produto e a mecha longa para finalizar.
- Substitua o 2F Micron com frequência, em média a cada 2 painéis.
- Não trate a superfície com panos sujos ou gastos.
- Para máxima eficiência, use apenas produtos de manutenção Innovacar.

Fase 1 - Preparação do carro (a realizar caso ainda não tenha sido feito anteriormente):

1. Faça uma pré-lavagem com SP1 Prewash ou produtos similares.
2. Lavar com S2 Foamy para limpar a superfície.
3. Efetuar a descontaminação química da superfície de alcatrão com D3 Tar, de resíduos ferrosos com D1 Iron e de calcário com DS Scale.
4. Proceda à descontaminação mecânica com Clay Bar (ou Clay Mitt), com auxílio da DL Lube.
5. Se necessário, polir o carro para corrigir defeitos e obter uma superfície perfeitamente lisa.
6. Remova quaisquer vestígios de óleos residuais e compostos com D2 Check.
7. Verifique visualmente o carro para certificar-se de que está perfeitamente descontaminado e limpo e, portanto, pronto para a aplicação da cerâmica.

Fase 2 - Aplicação da cerâmica:

1. Agite o revestimento híbrido de SiNH.
2. Aplique algumas gotas de SiNH Hybrid Coat no Micron Suede enrolado ao redor do Foam App Block.
3. Prossiga aplicando o produto com o método *Cruzado* (pelo menos 3 vezes), tratando um painel de cada vez (aproximadamente 50x50 cm).
4. Deixe curar por pelo menos 30 segundos (com temperatura ambiente alta) e no máximo 2 minutos (com temperatura ambiente baixa), antes de remover o excesso de produto alisando com um pano Micron Buffing, se necessário.
5. Em caso de remoção incorreta do excesso de produto, em até 10 minutos, é possível reaplicar o produto uniformizando a superfície.

Fase 3 - Reticulação da barreira de proteção:

1. Após 4 horas, prossiga diretamente com a aplicação final do SC0 Hydro Sealant. Este último representa a camada protetora destinada a preservar a superfície durante todo o período de cura.
2. Aguarde 3-4 horas antes de expor o veículo ao ar livre e 7 dias antes de expô-lo à neve/chuva ou realizar uma primeira lavagem, conforme sugerido no programa de manutenção Innovacar.

Consumo:30ml/veículo.

Precauções:utilizar no prazo de 6 meses após a abertura, fechando cuidadosamente o frasco após a utilização e mantendo o produto em ambiente seco, ao abrigo da luz e do calor e a uma temperatura entre 5 e 25°C. Consulte sempre a MSDS e as precauções e indicações dadas na rotulagem. Siga sempre o sistema cíclico Innovacar para obter o máximo desempenho e maior vida útil;

* Os ciclos de lavagem expressos são o resultado de testes realizados por dois laboratórios externos independentes. O primeiro teste foi realizado para verificar a alteração do ângulo de contato em relação à condição inicial, com ciclos de lavagem com SP1 Pré-lavagem; o segundo teste foi realizado para verificar a persistência do revestimento com ciclos de lavagem automáticos, com produto químico e pó de quartzo conforme ISO 20566:2013.

Avisos:

Evite qualquer contato com a água.

Características técnicas:

Aparência e cor: Líquido incolor

Odor: característico

pH: Não aplicável

Ponto de inflamação: 41 ° C Densidade

relativa: 0,88 g/cm³ ± 0,005 Solubilidade

em água: insolúvel

Solubilidade em gordura: insolúvel

Acabamentos especiais; Teor limite de VOC: 840 g/l. Teor de COV: 442 g/l.

Também contém entre outros ingredientes:-

Armazenar :

Na embalagem fechada e armazenada à temperatura ambiente e ao abrigo da luz solar direta.

Embalagem:

EMBALAGEM

30ml

CAIXA

-

BACALHAU. ARTE.

700405 (Profissional)

-

FRA-BER srl

Gerente de Laboratório

Documento assinado em original na sede. Os dados contidos são resultado de pesquisas tecnológicas em nosso laboratório e são fornecidos apenas para fins informativos. Excluimos qualquer responsabilidade decorrente de uma escolha errada do produto e da falta das precauções necessárias, que devem ser sempre verificadas pelo utilizador.

FRA-BER s.r.l

Via M. Merisi 40-46
24051, Antegnate (BG) Italy

T +39 0363 905287
F +39 0363 905290

info@innovadetailing.it
C.F. / P.IVA 03351820166



www.innovacar.it